

GRAVIT 620

Полиуретанов силикон

СВОЙСТВА	
<p>GRAVIT 620 METAL JOINTS SEALANT е еднокомпонентен се продукт, който се втвърдява при стайна температура в следствие на изпарението на разреждителя. Продукта формира много еластичен и траен запълващ слой. GRAVIT 620 не се стича, запълва драскотини и гарантира оптимална адхезия, както с боядисани така и чисти стоманени повърхности. След изсъхване може да се боядисва с акрилни продукти. Уплътняващата маса се нанася с четка.</p>	
ИЗПОЛЗВАНЕ	
<p>GRAVIT 620 е предназначен за запълване и покриване на заваръчни шевове на метални повърхности. Създава много еластичен слой, не се напуква или стича и осигурява защита от корозия, вода, сол, масла.</p>	
ПОДГОТВКА НА ПОВЪРХНОСТТА	
<p>Да се премахне ръждата. Повърхността трябва да бъде чиста, суха и обезмаслена.</p>	
НАНАСЯНЕ	
<p>GRAVIT 620 се нанася с твърда четка. Излишното количества се премахва с NC разтворител или акрилен разреждител. С цел постигане на отлични резултати използвайте продукта в температурен интервал от +15°C до + 35°C..</p>	
ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ	
Повърхностно	3 до 4 минути при температура 25°C и влажност на въздуха 55%
Пълно втвърдяване при дебелина на слоя 1 мм.	24 часа при температура 25°C и влажност на въздуха 55%
ПОКРИВАНЕ	
<p>Може да се боядиса след пълно втвърдяване (24 часа).</p>	
ЦВЯТ	
<p>Сив</p>	
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ	
<p>Максималното съдържание на ЛОС* за този продукт (кат.: Б/д) е 840 g/l ЛОС=348 g/l *За готова за нанасяне смес съгласно Директива 2004/42/ЕС.</p>	

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

NC разреждител или акрилен разреждител THIN 850.

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в хладно и сухо помещение, далече от източници на запалване и топлина. Да не се излага продукта на директни слънчеви лъчи.

СРОК НА ГОДНОСТ	
GRAVIT 620	18 месеца при 20°C
БЕЗОПАСНОСТ	
Виж Информационният лист за безопасност.	
БЕЛЕЖКИ	
Продукта е само за професионална употреба.	